

常温亜鉛めっき ZRC 塗装仕様書（現場用）

塗装工程	材料名 希釀剤	塗装方法	標準使用量 (kg/m ²)	標準膜厚 DRY (μm)	塗装間隔 (標準20°C)
素地調整	電動工具を用いた2種ケレン処理 (SSPC-SP 3又はISO-St 3以上)				素地調整後 直ちに
	ZRC 無希釀	刷毛又は ローラー	0.367	54	
2回目	ZRC 無希釀	刷毛又は ローラー	0.367	54	標準12h 以降
	ZRCの乾燥皮膜厚は、1点の最低皮膜厚77μm以上 および1箇所4点の平均皮膜厚を81μm以上とする				

注意事項

- 温度が5°C以下または湿度が85%以上の場合、または被塗面が濡れている場合、及び風が強いなど乾燥皮膜に異常が予想されるときは塗装作業を控えてください。
- 少量の部材及び複雑な形状の部材は、標準塗布量の1.5倍を施工ロスとみて下さい。
- 塗膜の付きにくい箇所は、先行塗りを確実に行ってください。
- 塗装工程1回目・2回目は、標準仕様書をご参照下さい。
- 塗装間隔は、以下の表をご参照ください。

気温	5°C	10°C	20°C(標準)	30°C
塗装間隔	48時間	24時間	12時間	8時間

- ※ 材料を攪拌用別容器に移して、電動攪拌機を用いて色が均一に確認できるまで攪拌してください。
- ※ 無希釀のまま使用し、施工中の刷毛擦れが生じた場合のみ、作業性を改善するために5%（容量比）を上限として専用シンナーで希釀することができます。
- ※ 溶融亜鉛めっきの下地の場合、汚れや油分をシンナーでふき取り後、塗布できます。

2025.08 改定